

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005年6月16日 (16.06.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/054960 A1

(51) 国際特許分類⁷: G03G 15/20, C22C 19/03

〒3691892 埼玉県秩父市大字下影森 1 2 4 8 番地 キヤノン電子株式会社内 Saitama (JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/018331

(74) 代理人: 岡部 正夫, 外(OKABE, Masao et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内 3 丁目 2 番 3 号 富士ビル 6 0 2 号室 Tokyo (JP).

(22) 国際出願日: 2004 年 12 月 2 日 (02.12.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2003-402911 2003 年 12 月 2 日 (02.12.2003) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): キヤノン電子株式会社 (CANON DENSHI KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒3691892 埼玉県秩父市大字下影森 1 2 4 8 番地 Saitama (JP).

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 高橋 純一 (TAKAHASHI, Junichi) [JP/JP]; 〒3691892 埼玉県秩父市大字下影森 1 2 4 8 番地 キヤノン電子株式会社内 Saitama (JP). 周 耀民 (ZHOU, Yaomin) [CN/JP]; 〒3691892 埼玉県秩父市大字下影森 1 2 4 8 番地 キヤノン電子株式会社内 Saitama (JP). 佐々木 浩二 (SASAKI, Koji) [JP/JP]; 〒3691892 埼玉県秩父市大字下影森 1 2 4 8 番地 キヤノン電子株式会社内 Saitama (JP). 宮城 誠 (MIYAGI, Makoto) [JP/JP]; 〒3691892 埼玉県秩父市大字下影森 1 2 4 8 番地 キヤノン電子株式会社内 Saitama (JP). 新井 信弘 (ARAI, Nobuhiro) [JP/JP];


添付公開書類:
— 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: METALLIC BELT, FIXING BELT, AND THERMAL FIXING DEVICE

(54) 発明の名称: 金属ベルト、定着ベルト及び加熱定着装置

A ベルトガイド面



B 加圧ローラー面

A BELT GUIDE SURFACE
B PRESSURIZING ROLLER SURFACE

(57) Abstract: A metallic belt having increased wear resistance, heat conductivity, heat resistance, and flexibility and enabling a reduction in wall thickness, a fixing belt using the metallic belt, and a thermal fixing device enabling an increase in durability and reliability by using the fixing belt therein. The metallic belt is formed of a ferronickel alloy manufactured by an electroforming method. Where the content of iron is F (mass%) and the content of sulfur is S (mass%) in the ferronickel alloy, the following expression is established: $0.001 \leq S \leq 0.13$; $85 \times S + 3 \leq F \leq 350 \times S + 3$

[続葉有]

BEST AVAILABLE COPY